

Полиуретаново хот-мелт лепило

Примери за приложение

За кантослепваща машина Festool KA 65 и други автоматични кантослепващи машини.

Широко приложение, например за кантове от полиестер, PCV, ABS, PP, импрегнирана със смола хартия, масивно дърво и фурнир.

Характеристики/ Указания за употреба:

Бързо втвърдяващо се, висока начална здравина. Бързо залепяне, в зависимост от влажността на въздуха и материала, добра еластичност на студ както и добра издръжливост към разтворители.

Обработка с Festool KA 65 само от влаго-непропускливи, затворени контейнери.

Работна температура [°C]: 130 - 150 (според вида употреба)

Реакционно време [d]: около 5 (в зависимост от условията)


При нормални условия крайната здравина бива достигната след 72 часа.

Технически данни

Плътност [г/см³]: около 1,3

Цвят: бежав

Стойности на вискозност



Вискозност [mPas] температура [°C]

Почистване

Почистване на системата **най-късно 6 часа** след използването.

При необходимост напълнете разтопяващия и нанасящия уред с почистващо средство Festool (200 062) (червено), за да отстраните остатъците от полиуретановото хот-мелт лепило.

Повече информация можете да намерите в ръководството за употреба на KA 65 (екземпляр за сваляне на www.festool.com).

Съхранение

При ненарушена оригинална опаковка годен за съхранение на сухо и хладно (15 - 25 °C) в продължение на 12 месеца след момента на доставката - за срок на годност виж датата на етикета.

Забележка

Допълнителни указания за работата, транспортирането и изхвърлянето му могат да бъдат получени от съответния информационен лист за безопасност.

Данните се базират на сегашното ниво на нашите знания и опит, те обаче не са обещания за качествата на продукта и не мотивират договорни правни отношения. С издаването на този информационен лист всички досегашни данни губят валидност.