

PU-Hotmelt liim

Näiteid kasutamise kohta

Kasutamiseks seadmega Festool KA 65 ja teiste automaatsete kandiliimimiseseadmetega.

Laiad kasutusvõimalused, näiteks polüester-, PCV-, ABS-, PP-, paber-, täispuit- ja spoonkantidele.

Omadused / pealekandmisjuhised:

Kiiresti tahkuv, suure tugevusega. Kiire nakkumine, sõltub õhu- ja materjali niiskusest, hea elastsusega, lahustikindel.

Pealekandmine seadmega Festool KA 65 niiskuskindlalt suletud pakendist.

Töötlemistemperatuur [°C]: 130 - 150 (olenevalt pealekandmisviisist)

Reaktsiooniaeg [p]: ca 5 (olenevalt ümbritseva keskkonna tingimustest)


Ettenähtud temperatuuril saavutatakse lõpptugevus 72 tunni möödudes.

Tehnilised andmed

Tihedus [g/cm³]: ca 1,3

Värvus: beež

Andmed viskoossuse kohta



Viskoossus [mPas] Temperatuur [°C]

Puhastamine

Süsteem puhastada **hiljemalt 6 tundi** pärast kasutamist.

Sulatamis- ja pealekandmiseseadmeid puhastada vajaduse korral Festooli puhastiga (200 062) (punane), et eemaldada PU-Hotmelt liimi jääke.

Lisateavet on võimalik leida KA 65 kasutusjuhendist (allalaaditav veebisaidilt www.festool.com).

Säilitamine

Suletud originaalpakendis kuivas ja jahedas kohas (15 - 25 °C) 12 kuu jooksul alates tarnimisest - minimaalne säilivusaeg vt kuupäev pakendi etiketil.

Märkus

Lisateave kasutamise, transpordi ja käitlemise kohta sisaldub asjaomasel ohutuskaardil.

Andmed tuginevad meie teadmiste praegusele tasemele, nendega ei ole toote omadused siiski garanteeritud ja need ei loo lepingulist suhet. Käesoleva infolehe väljaandmisega muutusid kõik senised infolehed kehtetuks.

Festool GmbH

Wertstrasse 20

73240 Wendlingen

Saksamaa

Tel: +49/(0)7024/ 8 04-0

Fax: +49/(0)7024/ 8 04-20608

www.festool.com