

Adeziv PU-Hotmelt

Exemple de utilizare

Pentru Festool KA 65 și alte mașini automate de lipit margini.

Domenii de utilizare vaste, de ex. pentru margini de poliester, PCV, ABS, PP, margini acoperite cu rășină, lemn masiv și de furnir.

Proprietăți/ indicații de prelucrare:

Prindere rapidă, rezistență inițială mare. Legare rapidă, dependentă de umiditatea aerului și a materialelor, elasticitate bună la frig, precum și stabilitate bună la solvenți.

Prelucrarea cu Festool KA 65 din vase închise, etanșe la umiditate.

Temperatura de prelucrare [°C]: 130 - 150 (în funcție de tipul de aplicare)

Timpul de reacție [d]: aprox. 5 (în funcție de condițiile de mediu)


Rigiditatea finală este atinsă după 72 de ore în condiții climatice standard.

Date tehnice

Densitate [g/cm³]: aprox. 1,3

Aspectul: bej

Valorile vâscozității



Vâscozitatea [mPas] Temperatura [°C]

Curățarea

Curățarea sistemului **cel târziu 6 ore** după prelucrare.

Încărcați, dacă este necesar aparatele de topire și aplicare cu agentul de spălare Festool (200 062) (roșu), pentru a descărca resturile adezivului PU-Hotmelt.

Informații suplimentare se găsesc în manualul de exploatare al KA 65 (exemplar pentru descărcare pe www.festool.com).

Depozitare

Se poate depozita în ambalajele originale închise, în locuri uscate și răcoroase (15 - 25 °C) timp de 12 luni de la livrarea din fabrică - pentru durata de viață minimă, consultați data de pe eticheta cutiei.

Observație

Mai multe indicații cu privire la modalitatea de manevrare, transport și eliminarea ca deșeu se găsesc în fișa cu datele de siguranță corespunzătoare.

Indicațiile se bazează pe stadiul actual de cunoștințe și experiențe, dar nu reprezintă garanții asiguratorii asupra proprietăților produselor și nu justifică un raport egal contractual. Cu apariția acestei fișe de date toate indicațiile până în prezent își pierd valabilitatea

Festool GmbH

Wertstrasse 20

73240 Wendlingen

Germania

Tel: +49/(0)7024/ 8 04-0

Fax: +49/(0)7024/ 8 04-20608

www.festool.com