

## PU-Hotmelt-liima

### Käyttökohde-esimerkkejä

Festool KA 65:lle ja muille automaattisille reunalistakoneille.

Laajat käyttömahdollisuudet, esim. polyesteri-, PCV-, ABS-, PP-, hartsatuille paperi-, massiivipuu- ja viilureunalistoille.

### Ominaisuudet/levitysohjeet:

Nopeasti sitoutuva, suuri alkulujuus. Nopea verkottuminen, riippuu ilman ja materiaalin kosteudesta, hyvä kulmäelastisuus ja kestää hyvin liuottimia.

Työstetään Festool KA 65:n avulla kosteustiiviisti suljetuista pakkauksista.

Käyttölämpötila [°C]: 130 - 150 (kulloisenkin levitystavan mukaan)

Reaktioaika [d]: noin 5 (kulloistenkin ympäristöolosuhteiden mukaan)


Lopullinen lujuus saavutetaan 72 tunnissa tavanomaisessa ilmastossa.

### Tekniset tiedot

Tiheys [g/cm³]: noin 1,3

Ulkonäkö: beige

#### Viskositeetti-arvot



Viskositeetti [mPas] lämpötila [°C]

### Puhdistus

Järjestelmän puhdistus käytön jälkeen **viimeistään 6 tunnin** kuluttua.

Syötä sulatus- ja levityslaitteisiin tarvittaessa Festoolin huuhteluainetta (200 062) (punainen), jotta saat poistettua PU-Hotmelt-liiman jäänteet.

Lisätiedot saat KA 65:n käyttöohjekirjasta (voidaan imuroida verkko-osoitteesta [www.festool.com](http://www.festool.com)).

### Varastointi

Varastointikestävyys toimituksesta lukien 12 kk suljetuissa alkuperäispakkauksissa ja viileässä (15 - 25 °C) - vähimmäissäilyvyys: katso purkin etiketissä oleva päiväys.

### Huomautus

Käsittelyyn, kuljetukseen ja hävittämiseen liittyvät lisätiedot voit katsoa vastaavasta käyttö-turvallisuustiedotteesta.

Nämä tiedot perustuvat tietämyksemme ja kokemustemme nykyiselle tasolle; ne eivät anna kuitenkaan mitään sopimuksellista taetta tuotteen ominaisuuksista ja eivätkä muodosta mitään perustaa sopimukselliselle oikeussuhteelle. Tämän tiedotteen ilmestymisen myötä kaikkien aikaisempien versioiden voimassaolo lakkaa.

Festool GmbH

Wertstrasse 20

73240 Wendlingen

Saksa

Puhelin: +49/(0)7024/ 8 04-0

Faksi: +49/(0)7024/ 8 04-20608

[www.festool.com](http://www.festool.com)