

PU-Hotmelt yapıştırıcı**Uygulama örnekleri**

Festool KA 65 ve diğer kenar yapıştırma makineleri için.

Geniş kullanım olanakları, örneğin polyester, PCV, ABS, PP, reçineli kağıt, masif ahşap ve ahşap kaplama kenarlar için.

Özellikleri/ Uygulama bilgileri:

Hızlı sertleşir, yüksek başlangıç sağlamlığı. Hızlı bağlanır, hava ve malzeme nemine bağlıdır, iyi derecede soğuk elastikiyet özelliğine sahiptir ve solvent malzemelerine karşı dayanıklıdır.

Rutubete karşı korunaklı ambalajlar içindeki malzeme Festool KA 65 ile uygulanabilir.

Uygulama sıcaklığı [°C]: 130 - 150 (malzeme sürme türüne göre)


Tepkime süresi [gün]: yaklaşık 5 (ortam koşullarına bağlı olarak)

Nihai sertliğe standart iklim koşullarında 72 saat sonra erişilir.

Teknik Özellikler

Yoğunluk [g/cm³]: yakl. 1,3

Görünüm: bej

Viskozite değerleri

Viskozite [mPas] sıcaklık [°C]

Temizleme

Sistemin temizlenmesi **uygulamadan en geç 6 saat** sonra.

PU-Hotmelt yapıştırıcı artıklarını temizlemek için gerektiğinde, eritme ve malzeme sürme aletlerine Festool temizleme malzemesini (200 062) (kırmızı) doldurun.

Diğer ayrıntılı bilgiler KA 65 aletinin kullanım kılavuzunda açıklanmıştır (ilgili kılavuz www.festool.com sayfasından indirilebilir).

Depolama

Kapalı durumdaki orijinal ambalajlar kuru ve serin bir yerde (15 - 25 °C) teslimattan sonra 12 ay süre ile depolanabilir - Son kullanım tarihi için kutu etiketinin üzerindeki tarihe bakınız.

Not

Kullanım, transport ve bertaraf etme ile ilgili diğer bilgiler iş güvenliği belgesinde açıklanmıştır.

Verilen bilgiler, sahip olduğumuz en güncel bilgilere ve deneyimlerimize dayanmaktadır, ancak bu bilgiler ürünün kalite özelliklerine dair herhangi bir taahhüt teşkil etmeyip sözleşme uyarınca bir yasal ilişkinin zeminini oluşturmaz. Bu güvenlik bilgi formunun yayınlanması ile birlikte eski bilgilerin geçerliliği ortadan kalkar

Festool GmbH

Wertstrasse 20

73240 Wendlingen

Almanya

Tel: +49/(0)7024/ 8 04-0

Faks: +49/(0)7024/ 8 04-20608

www.festool.com